

Mastic pensulabil cu aluminiu SINTO MASTER

DESCRIEREA PRODUSULUI

Masticul pensulabil cu aluminiu SINTO MASTER este un mastic tixotrop, pensulabil, pe bază de solvent. Poate fi aplicat pe părțile sudate față/ spate ale caroseriei, portbagajului și a interiorului caroseriei. Masticul pensulabil cu aluminiu se usucă repede și poate fi uscat accelerat în cuptor. Nu crapă și constituie o excelentă barieră împotriva infiltrațiilor apei sau a umidității în interiorul automobilului.

BAZA

Este un mastic pe bază de cauciuc sintetic și rășini, cu aluminiu, solvenți, pigmenți anorganici și filleri.

APLICAȚII

Etanșează și lipește componente din industria auto, respectiv, părțile sudate față/ spate ale caroseriei, portbagajului și a interiorului caroseriei.

MOD DE UTILIZARE

1. Masticul pensulabil cu aluminiu se aplică cu pensula sau cu o spatulă.

2. Pregătire substrat:



Se va degresa

Înainte de aplicare suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată.

3. Aplicare: Suprafața se tratează cu o bază sau un primer apoi se șlefuieste cu hârtie abrazivă și se aplică masticul.

4. Uscare:



24 h la grosime de 1 mm (25°C și 55% umiditate).

FIȘĂ TEHNICĂ

Ed. 1, Rev.1

25.10.2019

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

CARACTERISTICI TEHNICE



Aspect	: pastă tixotropă
Culoare	: gri metalic
Viscozitate la 25°C	: 300 ±50M cPs la 25°C (ASTM D 2196-91A)
Conținut în solide (1 h LA 110°C)	: 70% ±2% (ASTM D 2369-95)
Uscare la suprafață (la 25°C - R.H. 55%):	30' ÷ 40' (ASTM D 1640-95)
Densitate	: 1,20 ±0,02 g/cm ³ (ASTM D 1475-90)
Uscare totală (la 25°C - R.H. 55%)	: 24 h (grosime de 1 mm)
Vopsire la 25°C-R.H. 55%	: când este complet uscat
Temperatura de aplicare	: 15°C ÷ 35°C

DEPOZITARE ȘI AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de umiditate (temp. 15-30°C).

Masticul pensulabil cu aluminiu SINTO MASTER se prezintă în ambalaje de 0,85 kg. Recipientele sunt marcate cu: denumire, lot, data fabricației, termen de valabilitate, greutate netă, instrucțiuni de folosire.

TERMEN DE VALABILITATE



18 luni la 20°C

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, respectând condițiile recomandate de ambalare și depozitare.