

Lac acrilic CARBON EXTRA VHS

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului

Sinto LAC Carbon Extra VHS este un lac transparent, conform normelor VOC, destinat lucrărilor de vopsire complete sau parțiale pentru autoturisme și vehicule comerciale. Asigură un finisaj deosebit de strălucitor și o întindere optimă pe straturi de bază pe bază de solvenți sau apă.

Sinto LAC Carbon Extra VHS garantează o uscare foarte rapidă la suprafață și o polimerizare completă, atât în cazul uscării în cabină, cât și la temperatura camerei. Un alt avantaj major este creșterea foarte lentă a vâscozității după adăugarea întăritorului. După amestecarea cu întăritorul, Sinto LAC Carbon Extra VHS își menține o vâscozitate constantă la pulverizare timp de până la o oră. În schimb, lacurile transparente obișnuite cu uscare rapidă se îngroașă relativ repede după adăugarea întăritorului, ceea ce duce la o întindere defectuoasă a lacului.


Prin urmare, obținerea unor lucrări de vopsire durabile este ușoară, datorită întinderii optime a lacului. Acest lucru asigură un comportament fiabil la aplicare și reduce semnificativ riscul apariției defectelor de vopsire.

Sinto LAC Carbon Extra VHS poate fi lustruit optim imediat după uscarea forțată și oferă o rezistență ridicată la toate tipurile de intemperii, precum și la solicitări chimice și mecanice. De asemenea, este potrivit ca strat superior protector pentru culorile neon (culori fluorescente de zi). Procesare ușoară și fiabilă în toate condițiile climatice.

Putere de acoperire: 10-12 m²/l



Culoare
incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Întăritor pentru lac Carbon
Extra VHS

În greutate (lac : întăritor)

100+50

În volum (lac : întăritor)

2:1



Întăritor

integrală

Vopsire parțială



Pot life 20°C

80 min cu întăritor rapid

100 min cu întăritor normal/lent




Diluant

0-5%

Lac acrilic CARBON EXTRA VHS

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Vâscozitate

19-22 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

-



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune HVLP/

duză internă

Întăritor

Presiune (bar)

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0.7

Duză (mm)

1.2-1.3 mm

1.2-1.3 mm

Nr straturi


1,5-2

1,5-2

Diluant

0-5%

0-5%



Timp de evaporare

Între straturi

1-3 min

Înainte de a baga la cabina

10-15 min

Grosimea stratului uscat

50-60 µm



Timp de uscare

Temperatura
de aplicare

20°C

60°C

Uscare IR

Unde scurte

Unde medii

uscare la praf

25-35 min

Uscare la
atingere

1-1,5 ore

30 min

8 minute

10-15 minute

Gata de
asamblare

24 ore

2 ore

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation:

Valoare limită UE: Categoria B/d: 420 g/l

Acest produs conține max. 420 g/l.

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire: