

Lac acrilic PLUS

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2


Descrierea produsului

Este un produs pe bază de rășină acrilică de înaltă calitate, cu protecție UV excelentă. Potrivit pentru vopsiri economice în două straturi. Se utilizează pentru revopsirea totală sau parțială a autoturismelor, motocicletelor și vehiculelor comerciale. Are o rezistență ridicată la toate tipurile de intemperii, precum și la solicitări mecanice și agenți chimici.

Putere de acoperire: 6-8 m²/l



Culoare
incolor



Raport de amestecare

Întăritor

Întăritor pentru lac Plus

În greutate (lac : întăritor)

100+50

În volum (lac : întăritor)

2:1



Întăritor

integrală

Întăritor normal/lent

Vopsire parțială



Pot life

4 ore cu întăritor normal


6 ore cu întăritor lent

20°C



Diluant

10%



Vâscozitate

18-20 s

4 mm DIN

Cu aer/Fără aer

-



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune HVLP/

duză internă

Întăritor

Presiune (bar)

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0.7

Duză (mm)

1.2-1.3 mm

1.2-1.3 mm

Nr straturi

2

2

Diluant


10%

10%

Lac acrilic PLUS

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Timp de evaporare

Intre straturi
5-10 min

Inainte de a baga la cabina

10-15 min

Grosimea stratului uscat

40-50 μm



Timp de uscare

Temperatura
de aplicare

20°C

60°C

Uscare IR

Unde scurte

Unde medii

uscare la praf

20-30 min

Uscare la
atingere

10-12 ore

30 min

8 minute

10-15 minute

Gata de
asamblare

24 ore

1 ora

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation:

Conditii de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire: